



MONTAGE FIX

Дата: 10/06/10**Страницы: 1 из 1****Технические данные:**

Химическая основа	Акриловая дисперсия
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Сушка
Плотность	Ок. 1,3 г/мл
Термостойкость	От -20 °С до +70 °С
Открытое время*	15 мин
Время отверждения*	Окончательная прочность через 24-48 ч

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

Описание продукта:

MONTAGE FIX – конструкционный клей на водной основе с высокой адгезионной прочностью и начальной липкостью (свыше 125 кг/м²).

Характеристики:

- Не содержит растворителей.
- Наносится на одну поверхность.
- Чрезвычайно высокая начальная липкость.
- Заполняющая способность - для склеивания неровных поверхностей.
- Влагостойкий.
- Поверхность может окрашиваться.
- Заменяет гвозди и шурупы.

Области применения:

Отлично подходит для приклеивания тяжелых материалов (дерево, синтетические строительные материалы, панели, металлические изделия, камень и т.д.) к таким субстратам, как дерево, камень, штукатурка, ДСП.

Упаковка:

Цвет: белый

Упаковка: туба 300 мл.

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Защищать от мороза!

Поверхности:

Типы: любые материалы, кроме ПЭ, ПП и битумных материалов. Как минимум, одна поверхность должна быть пористой, иначе скорость отверждения клея будет заметно ниже.

Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли, грязи и открашивающихся частей.

Мы рекомендуем проводить собственные предварительные испытания на совместимость.

Инструкция по применению:

Метод: Субстраты должны быть сухие и чистые. Хотя бы один из субстратов должен быть пористым. Нанести клей с помощью выдавливающего пистолета на одну из склеиваемых поверхностей полосками или точками (через каждые 15 см – для панелей). Обязательно наносить клей на края и углы панелей. Быстро соединить детали и сильно прижать. Может потребоваться дополнительная фиксация. Соединение может подвергаться нагрузкам через 24-48 часов.

Температура применения: от +5 °С до +35°С.

Очистка: водой – до отверждения, механическим путем - после отверждения.

Ремонт: с помощью MONTAGE FIX.

Замечания:

Решающее влияние на начальную и окончательную прочность имеет сила, а не продолжительность давления.

Не следует использовать продукт для таких задач, где возможно длительное пребывание соединения в воде.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание